

**Carpinteros No 37, Parque
Industrial Xhala, Cuautitlán
Izcalli, Edo México C.P. 54714**

Producto: ACEITE EPOXIDADO DE SOYA	FECHA DATE		
Lote: 339/25	DIA MES	MES MONTH	AÑO YEAR
Cliente: A QUIEN CORRESPONDA	29	07	25

DETERMINACION	ESPECIFICACION	RESULTADO	METODO
INDICE DE ACIDEZ mg KOH/g ACID NUMBER	0.8 Max.	0.72	ASTM D-4662-98 ASTM D-1048-90 PLASTIFICANTES
ACIDEZ C/AC. FTÁLICO ACIDITY AS PHTHALIC ACID %	-	-	
ACIDEZ C/AC. ACETICO ACITITY AS ACETIC ACID %	-	-	
INDICE DE YODO IODINE NUMBER	1.8 Max.	1.13	JAOAC-48, 127(65)
INDICE DE OXIRANO (OXIGENO %) OXIRANE NUMBER (OXIGEN %)	6.5 Min.	6.74	ASTM D-1652-97-B
DENSIDAD 20° C (x) 25° C () () SPECIFIC GRAVITY	0.988 0.996	0.993	ASTM D-1298-99
VISCOSIDAD cps 25° C (x) 60° C () 75° () VISCOSITY	300 - 450	365	ASTM D-4878-98
COLOR APHA (x) GARDNER ()	150 Max.	120	ASTM D-1045-90
% HUMEDAD (KARL FISHER) % WATER	0.1 Max.	0.067	ASTM D-1533-88

Observaciones
Caducidad sugerida:
1 año


Ing. Alvaro Morales González
Responsable de control de calidad